

КОРШУНОВСКИЙ ГОК

железорудный концентрат

Наименование продукции	ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА														
	Норма массовой доли железа, %	Допустимое отклонение массовой доли железа, абс., %	Массовая доля фосфора, не более, %	Массовая доля оксида магния, не более, %	Массовая доля влаги, %		Пределы изменения массовых долей основных соединений, содержащихся в железорудном концентрате, % (справочно)							Ситовая характеристика концентрата	
					зимой (период отгрузки с 15.09 по 15.04)	летом (период отгрузки с 16.04 по 14.09)	SiO ₂	CaO	MnO	Al ₂ O ₃	TiO ₂	S	ППП	Класс крупности, мм	Массовая доля, %
Железорудный концентрат	62,5	-2	0,16	4,0	2,5	10,5	2,9-5,0	1,7-2,1	0,08-0,18	2,4-2,9	0,228-0,282	0,013-0,015	1,3-2,0	+0,4 +0,2 +0,1 +0,074 -0,074	0,1 1,2 6,6 19,9 72,2

