

ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ

купорос медный

Наименование продукции	Массовая доля медного купороса					
	В пересчете на $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, не менее, %	В пересчете на медь, не менее, %	Массовая доля железа, не более, %	Массовая доля свободной серной кислоты, не более, %	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более, %	Массовая доля мышьяка, не более, %
Купорос медный по ГОСТ 19347-99 марка Б первого сорта	96	24,43	0,05	0,25	0,05	0,012

ферроникель

Наименование продукции	Требования стандарта предприятия							
	Массовая доля никеля, %	Массовая доля железа, %	Массовая доля кобальта, %	Массовая доля меди, %	Массовая доля серы, %	Массовая доля углерода, %	Массовая доля влаги, %	Массовая доля гранул размером менее 2 мм, %
Ферроникель мало-железистый	не менее 85,0	не менее 4,0 - не более 12,0	не более 3,0	не более 0,65	не более 0,2	не более 0,1	не более 1,5	не более 1,0

